



Краткое  
руководство  
для собирателей  
фарфора



С.-Петербургъ, 1912 г.

Краткое  
руководство для собирателей  
фарфора

Современная техника различает нѣсколько типовъ керамическихъ издѣлій, рѣзко отличающихся другъ отъ друга по материалу, а также по степени обжиганія, по твердости и т. д. Располагая ихъ по качеству въ восходящемъ порядке, мы должны прежде всего назвать простую обожженную глину, затѣмъ глазированную глину (поливанную), маюлику, фаянсъ, бисквитъ и наконецъ, фарфоръ, въ собственномъ смыслѣ этого слова, наиболѣе цѣнный и красивый изъ всѣхъ перечисленныхъ выше матеріаловъ, такъ какъ легко поддается тончайшей формовкѣ и обработкѣ, превосходно принимаетъ любую окраску и позолоту, но и чаще другихъ подвергается различнымъ поддѣлкамъ и фальсификаціямъ. Колыбелью фарфора нужно считать Небесную Имперію; по преданию онъ былъ изобрѣтенъ китайцемъ Куэнь-У, жившимъ при императорѣ Хоангъ-Ти. Для выдѣлки первого фарфора употреблялась смѣсь изъ не плавящейся бѣлой глины (каолина) съ легкоплавкой массой «петунзе», состоящей изъ промытаго полевого шпата. Впервые фарфоровыя издѣлія были привезены въ Европу въ XVI вѣкѣ португальскими мореходцами, въ слѣдующемъ-же столѣтіи мы находимъ уже указанія на торговлю китайскимъ фарфоромъ, всецѣло находившуюся въ рукахъ голландцевъ.

Многократные опыты приготовленія фарфора изъ мѣстной глины оставались безплодными въ теченіи слишкомъ 200 лѣтъ;

только въ 1695 году была устроена первая фабрика производства керамики въ С. Клу, подъ Парижемъ, издѣлія которой (такъ называемый «Fritten-porzellan») довольно близко подходили къ китайскимъ образцамъ, но французскій фарфоръ былъ гораздо мягче китайскаго, по причинѣ отсутствія въ немъ твердой глазури. Только въ 1709 году удалось нѣмецкому алхимику Беттхеру приготовить сначала красноватый, а затѣмъ — чисто бѣлый твердый фарфоръ. Король польскій и саксонскій, Фридрихъ-Августъ далъ необходимыя средства для сооруженія завода въ Мейссенѣ и назначилъ того-же Беттхера его директоромъ. Производство фарфора держалось сначала въ большой тайнѣ, но вскорѣ секретъ его былъ проданъ однимъ изъ мастеровъ завода въ Вѣну, а затѣмъ распространился оттуда въ Гегстѣ, Нимфенбургѣ, Франкенталь и т. д. Въ 1750 г. былъ основанъ первый берлинскій заводъ, въ 1744 — С.-Петербургскій и въ 1772 — Копенгагенскій.

Производство фарфора сдѣлало огромный шагъ впередъ съ момента открытия богатѣйшихъ залежей каолина въ разныхъ мѣстностяхъ Европы. Фарфоровая глина или каolinъ является землистой, очень тонкой, легко растираемой массой, съ слабымъ матовымъ отблескомъ, чисто бѣлаго цвѣта, иногда съ легкимъ желтоватымъ или сѣроватозеленымъ оттѣнкомъ. Лучшій каolinъ встрѣчается по сосѣдству съ залежами каменного угля и является продуктомъ разложенія различныхъ горныхъ породъ, содержащихъ въ себѣ полевой шпатъ, какъ-то напр., гранитъ, порфиръ и песчанникъ. Кислоты на него дѣйствуютъ весьма въ слабой мѣрѣ, въ горячемъ-же щелокъ изъ Ѣдкаго калия или натрія, а также въ сѣрной кислотѣ каolinъ постепенно распускается. Промывъ хорошенько глину, ее смѣшиваютъ съ полевымъ шпатомъ и кварцевымъ пескомъ и приступаютъ къ ея формовкѣ. Затѣмъ готовые предметы медленно просушиваются и подвергаются первому легкому обжиганію, придающему имъ нѣкоторую устойчивость, но все-же они еще настолько пористы, что жадно впитываютъ въ себя воду. Затѣмъ остывшіе предметы подвергаются глазировкѣ.

Составовъ различныхъ глазурей существуетъ множество, въ большинство изъ нихъ входятъ полевой шпатъ, кварцъ, бура, поташъ или тяжелый шпатъ, обломки хрусталя и кварцевый песокъ. Наведя соответствующую глазурь на предметъ, ее слегка разравниваютъ ножомъ или кистью, даютъ ей слегка просохнуть и, заключивъ весь предметъ въ огнеупорный покровъ (такъ называемый «капсюль»), его подвергаютъ вторичному обжиганію при температурѣ въ 2700—3000°-Ц.

Въ продажѣ различаютъ 2 главныя группы фарфора — глазированный и неглазированный или бисквитъ. Глазированный фарфоръ распадается въ свою очерѣдь на 2 вида, а именно на настоящій или твердый фарфоръ (*pâte dure*) и на мягкий фарфоръ (*pâte tendre*, Frittenporzellan). Послѣдній-же раздѣляется еще на

англійскій и французскій фарфоръ. Мягкій англійскій фарфоръ занимаетъ переходное мѣсто между высшими сортами фаянса и настоящимъ твердымъ фарфоромъ, подходя къ послѣднему своей бѣлизной и прозрачностью, но значительно легче поддающійся плавкѣ. Онъ имѣетъ мягкую глазурь, на которой остаются слѣды при царапаніи ножомъ. Англійскій фарфоръ хуже переносить рѣзкія перемѣны въ температурѣ, нежели настоящій, и легко портится отъ дѣйствія кислотъ. Искусственный мягкий фарфоръ (*pâte artificielle vieux Sèvres*) производился исключительно Севрскимъ заводомъ близъ Парижа; покрытъ онъ легкоплавкой глазурью, особенно облегчающей получение нѣжныхъ полутононъ при окрашиваніи, почти недостижимыхъ на настоящей фарфоровой массѣ, покрытой тугоплавкой глазурью.

Для окрашиванія фарфора употребляются такие составы, которые вполнѣ соединяются съ керамической массой, оказывая при томъ одинаковое съ ней сопротивленіе дѣйствію жара, различныхъ кислотъ и воды. Краски въ такомъ случаѣ наносятся подъ глазурью, съ ней единовременно, или поверхъ глазури. Въ послѣднемъ случаѣ предметъ требуетъ обжиганія въ третій разъ. Что же касается различныхъ узоровъ и окраски, то самые первые предметы, выпущенные Мейссенскимъ заводомъ въ Саксоніи, при директорѣ и основателѣ завода, Беттхерѣ, являются подражаніемъ китайскому. Впослѣдствіи, при томъ же Беттхерѣ появляются классическіе синіе луковичные узоры на бѣломъ фонѣ, подъ глазурью. Послѣ смерти названного директора въ 1719 г., при замѣстителѣ его Герольдѣ, наступаетъ періодъ расцвѣта завода. Сперва имъ выпускаются сервизы съ зеленымъ и желтымъ фономъ, украшенные позолотой, а затѣмъ знаменитыя цвѣточные украшенія въ видѣ разбросанныхъ букетовъ, по бѣлому фону, составившіе главную славу завода. Съ привлечениемъ къ дѣлу извѣстнаго скульптора Кендлера, въ качествѣ главнаго руководителя работами, (въ 1731 г.) заводъ начинаетъ производить различные статуэтки и мелкія группы, являющіяся совершенствомъ по тонкости работы и окраски. Всѣ издѣлія того времени носятъ на себѣ отпечатокъ господствующаго по всей Европѣ стиля Рококо. Послѣ смерти Герольда замѣчается паденіе фарфорового производства на Мейссенскомъ заводѣ и вторичный подъемъ его при директорѣ, графѣ Марколини, въ концѣ XVIII вѣка. Послѣ него, заводъ нового ничего не создаетъ, а работаетъ исключительно по своимъ прежнимъ образцамъ.

Берлинская мануфактура была создана въ 1750 г. Вегели и куплена 15 лѣтъ спустя въ казну Фридрихомъ Великимъ за 225000 талеровъ. Въ 1871 году заводъ былъ переведенъ въ Шарлоттенбургъ, съ этого времени замѣчается особый прогрессъ въ его дѣятельности.

Художественные теченія послѣднихъ лѣтъ не могли не отразиться на современной керамикѣ. Стремленіе создать нѣчто новое, еще невиданное охватило буквально всѣ современные за-

воды, отклонивъ ихъ отъ прежняго характернаго стиля и открывъ имъ совершенно новые пути. Такъ, напр., заводъ въ Копенгагенѣ выдѣлываетъ почти исключительно предметы, окрашенныя подъ глазурью въ 3 тонахъ; заводъ Стокгольмскій—всецѣло отдался современной Сецессіи. Наконецъ Мейссенскій заводъ вернулся за послѣдніе годы къ старой, забытой техникѣ «*râte sur pâte*».

Что же касается нашихъ русскихъ заводовъ, то мы можемъ съ гордостью сказать, что не уступаемъ иностранцамъ на этомъ поприщѣ. Начиная съ Императорскаго фарфорового завода и перейдя къ частнымъ предпріятіямъ братьевъ Поповыхъ, англичанина Гарднеръ и другихъ, можно сказать съ увѣренностью, что наши отечественные заводы занимаютъ почетное мѣсто въ Европѣ и произведения ихъ высоко цѣняются любителями и коллекціонерами.

Нужно замѣтить, что въ большинствѣ случаевъ не только каждый директоръ, но даже каждый живописецъ или скульпторъ нѣсколько видоизмѣняютъ основную фабричную марку, а кромѣ того прибавляютъ еще отъ себя какой-нибудь условный знакъ, замѣняющій его личную подпись. Въ этомъ-то отношеніи чаще всего и встрѣчаются злоупотребленія и поддѣлки: такъ, напр., поддѣлываютъ марки различныхъ директоровъ и ставятъ ихъ отдельные знаки на предметахъ, выпущенныхъ въ позднѣйшее время. Особенно часто это замѣчается при саксонскомъ фарфорѣ, на который ставится марка Графа Марколини,—синяя звѣздочка, прибавляемая къ основному знаку завода—2 скрещеннымъ шпагамъ. Настоящему знатоку подобный обманъ сразу бросится въ глаза, по несоответствію стиля рисунка, состава красокъ и керамической массы, наконецъ,—по самой звѣздочкѣ, которая окажется не подъ тѣмъ же слоемъ глазури, какъ шпаги и рисунокъ. Единственнымъ способомъ избѣгнуть ошибки при покупкѣ фарфора, является основательное и всестороннее изученіе марокъ по сравненію съ господствующими стилями различныхъ эпохъ, изъ соотвѣтствія которыхъ можно опредѣлить, настоящая ли данная вещь или поддѣльная.

Вторая уловка, также часто практикуемая, заключается въ слѣдующемъ: всѣ большия фарфоровые заводы нѣсколько разъ въ годъ производятъ браковку неокрашенного еще товара, причемъ причиной браковки бываетъ иногда почти незамѣтный для глаза пузырекъ, или царапина на поверхности, а также какая-нибудь неправильность въ формѣ предмета. Забракованный товаръ, хотя заклейменный уже маркой завода, поступаетъ въ продажу по пониженнѣй цѣнѣ и обыкновенно раскупается доморощенными живописцами, разрисовывающими и обжигающими его, и пускающими въ продажу подъ видомъ «настоящаго». Первое, что бросается въ глаза при осмотрѣ подобныхъ предметовъ,—это грубость рисунка, не достойнаго кисти хорошаго мастера; при болѣе тщательномъ осмотрѣ оказывается: что клеймо завода

лежитъ подъ болѣе глубокимъ слоемъ глазури, нежели самъ рисунокъ, кромѣ того, черезъ марку бракованныхъ вещей заводъ проводитъ глубокую поперечную черту. Подобный фарфоръ для коллекціонера, конечно, цѣнности не имѣеть.

Наконецъ, встрѣчаются вещи совершенно поддѣльныя, никогда не имѣвшія никакого отношенія къ заводу, на которыхъ и марки, и разрисовка, да и самая керамическая масса—все фальсификація. Истинный коллекціонеръ, не довольствуясь поэтому изученіемъ марокъ и стилей, изслѣдуетъ кромѣ того самую пластическую массу и степень твердости ея, для чего употребляетъ небольшой напильникъ изъ твердой, закаленной англійской стали. Мягкій фарфоръ (*pâte tendre*), какъ настоящій, такъ и искусственный, легко поддается дѣйствію напильника, твердый же—нѣтъ.

Въ заключеніе, намъ нужно еще замѣтить, что особенно высоко цѣнятся предметы, занесенные въ специальные списки заводовъ, самая лучшая произведенія ихъ, всегда отмѣчаемыя небольшимъ номеромъ, исполненнымъ золотомъ подъ глазурью.

Вотъ списокъ главнѣйшихъ марокъ различныхъ наиболѣе известныхъ заводовъ:

#### A) Китайскій фарфоръ (мягкій).

Большинство предметовъ отмѣчено марками различныхъ царствующихъ династій, расположенныхъ въ 2 ряда и состоящихъ изъ буквъ китайского алфавита. Что же касается не алфавитныхъ знаковъ, то они большей частью религіознаго-буддистического характера и относятся или къ самому живописцу, или къ мѣсту выдѣлки предмета, или наконецъ, къ предназначению послѣдняго. Характерны еще различные знаки, ставящіеся исключительно на вещахъ, предназначаемыхъ въ качествѣ подарковъ, какъ напр., персикъ, грибъ, бамбукъ, заяцъ, летучая мышь и т. д., являющіеся эмблемами долговѣчности и счастія, вродѣ нашихъ 4 листныхъ клеверныхъ листьевъ и т. п. Наконецъ, происхожденіе нѣкоторыхъ марокъ, какъ напр., бабочекъ, листьевъ и цветовъ—намъ неизвѣстно, всего вѣрнѣе, что онѣ имѣютъ отношеніе къ личности самого художника.

Лицъ, интересующихся болѣе подробно исторіей фарфора, отошлемъ къ специальному сочиненію *Jacquemart: Histoire de la céramique; G. Lehnert. Das Porzellan; Ris Paquot: Dictionnaire des marques et des Monogrammes. Graesse Jaennicue: Guide de l'amateur de Porcelaines et de Faïlences.*

Синаго цвета 1000 г.		Красн. 1101 г. Ченгъ—Хо. Дин. Сунгъ.
Красная. Династия Сунь 1004 г.		Син. 1102 г. Дин. Сунгъ.
Синяя 1006 г.		Син. 1102 г. Юангъ—Фу.
Синяя 1022 г.		Кр. 1163 г. Дин. Нань—Сунгъ.
Красн. 1024 г. Мингъ—Тоа.		Син. 1194 г. Кай—Ю.
Синяя 1025 г.		Син. 1195 г. Киа—Тунь.
Красн. 1064 г. Дин. Сунь.		Кр. 1125 г. Дин. Нань—Сунгъ.
Син. 1068 г. Дин. Сунгъ.		Синяя 1225 г.
Тоже 1086 г.		Синяя 1225 г.
Красн. 1102 г. Шенгъ—Хо.		Красн. Импер. сер- висы дин. Юэнь 1360—1367.
Красн. 1102 г. Хеангъ—Хунгъ.		Син. Хеангъ— Дин. Нань—Сунгъ 1365 г.
Красн. 1102 г. Хингъ—Хуо.		Син. Хингъ— Тань 1277 г.
Кр. Обозн.: „Прють мира и гуманности“ 1111—1125.		Красн. Хеангъ— Ксинь 1278 г.
Син. Хингъ—Тань Дин. Нань — Су 1127 г.		Син. Шита 1308 г.
Черн. 1127 г. Дин. Нань—Су.		Черн. Хи—Сань, 1330 г. Дин. Юангъ.
		Черн. 1332 г.
		Син. Югъ—Му 1369—1399 г.
		Син. Клань—Ненъ 1399 г. Дин. Та— Мингъ.
		Син. 1400 г.
		Син. Югъ—Ло— Ненъ—Чи 1402 г.—1423 г.

Марки Китайского фарфора.

Черн. 1405 г.		Син. Ван-Ли Ніенъ-Чи 1572—1618 г.
Син. Сіуэнъ-Ло 1426 г.		Черн. Хоа-Хи- кіеу—1575 г.
Син. 1425—35.		Син. Тіенъ- Мінгъ 1616 г.
Черн. Куэнъ-Хи 1426 г.		Син. Дин. Та- мінгъ 1620 г.
Черн. 1450—57 г		Красн. Тай- Чангъ 1621 г.
Черн. 1450—57 г.		Син. Тіенъ- Тінгъ 1627 г.
Син. 1465—88 г. Періодъ Чінгъ— Хоа.		Син. 1660 г.
Тоже самое 1454—86 г.		Красн. 1725 г. Юнгъ-Чінгъ.
Син. Кіа-Цінгъ- Ніенъ-Чи. 1560—65 г.		Красн. Імпер. фарф. завода 1736—95 г.
Черн. 1525 г.		Красн. Імпер. фарф. завода 1795—1821 г.
Тоже самое.		Черн. 1820 г. Тао-Куангъ.
Тоже самое синяя.		Красн. 1821 г. Тао-Куангъ.
Син. Имп. фарф. зав. 1522—1560 г.		Син. Хіенъ и Фонгъ, 1841 г. Дин. Тай-Цінгъ.
Син. Лунгъ- Кінгъ 1565 г.		Красная Современный.
		Синяя Современный.

Марки Китайского фарфора.

Красн.  
Современный.



Эмблема супруж.  
счастья, фарфоръ  
разрисованъсинимъ.  
Марка синяя.



Красная,  
старинный.

Тоже самое.  
Жертвеннникъ.




Синяя, старин.

Нанкинского завода.



Синяя, старин.

Синяя, старинный.



Черная, старин.  
(знакъ черепахи)

Синяя, стар.



Син., стар.  
Нанкинь.

Красная, стар.



Син., старин.

Красная, стар



Красн. старин.

Марки Китайского фарфора.



Син., старинный.  
Су-Тоу.



Красная,—старин.  
очень цѣнныи.




Син., старин.



Красн., старин.



Син. на вазахъ,  
принадл. чиновни-  
камъ, состоящ. на  
Госуд. службѣ.



Красн., старин.  
Нанкинъ.



Синяя,  
Старый Пекинъ.



Красная,  
старинный.



Красная  
Старый Нанкинъ.



Синяя,  
старинный.

Синяя,  
Старый Пекинъ.

Синяя,  
старинный  
Тонкинъ.

Синяя,  
старинный.



Синяя,  
старинный.

Синяя,  
старинный.

Красная,  
Старый Пекинъ.



Син. знакъ на  
вазахъ, предна-  
значен. для дворца.

Синяя,  
старинный.

Красная,  
Старый Нанкинъ.

Красная,  
Старый Пекинъ.

### Марки Китайского фарфора.



Синяя.  
Старый  
Нанкинъ.



Красная.  
Старый  
Нанкинъ.

Синяя.  
Старый  
Нанкинъ.

Марки Китайского фарфора.




Синяя,  
старинный.



Синяя,  
старинный.



Красная.



Красная,  
старинный.



Красная,  
старинный.



Синяя,  
старинный.



Рельефомъ, стар.,  
иногда бываетъ  
больше шариковъ.



Старин-  
ный.



Старинный.



Старинный.

Марки Японского фарфора.

Син. Сенъ-Клу основанъ въ 1695 г. при директорѣ Шикано, заводъ получилъ отъ Людовика XIV большая привилегіи въ 1702 г.

Син. Сенъ-Клу,  
1695—1773 г.

Син. Руанъ, эпохи  
Людовика XIV.

Сенъ-Клу, 1773 г.

Син. Сенъ-Клу Шикано,  
урожд. Моро.

Син. С. Клу.

Черн. С. Клу.

Син., Старый Лилль  
1696 г.

Син. и красн., старый  
Руанъ, рис. разноцвѣтный  
въ стилѣ Рокайль.

Син. стар. Лилль 1696 г.

Лилль, 1723-50.

Синяя.

Красн. Старый Парижъ—  
частн. заводъ 1774 г.

Какъ предыдущій.

Красн. зав. въ Лилль.  
Производство мягкаго  
фарфора съ 1708, твер-  
даго съ 1785 г.

Красн. син. черн. Шантань  
близъ Парижа. Твердый и  
мягкий фарфор. Заводъ ос-  
нованъ въ 1735 г.



*Jacques Dauver*

1733

*S' Cloud*

СМ

\*

РЕ

F.C.

М

Д

Д

Л

Л

+

Л

Л



Мирле  
de Sevres



Син. Стилизованный  
вензель Людовика  
XIV на его личныхъ  
сервизахъ Венсенъ.

Син. Простая марка.  
Венсенъ 1752, а  
потомъ—Севръ съ  
1753—*pate dure*.

Севръ, сервисъ  
заказанный Екате-  
риной II.

Севръ 1763 г.

1804 г.

Севръ, 1809—14 г.  
Красная.

Севръ, 1824 г.

Севръ, 1827—30 г.  
Карль X.

Севръ, Наполеонъ III  
1852—62.

Севръ, Наполе-  
онъ III.

Луи-Филиппъ.  
Венсенъ, 1783 г.

Карль-Филиппъ,  
графъ д'Артура. Па-  
рижъ 1769 г.

Син. част. зав.  
Локре. Парижъ  
1773 г.

Марки Французскаго фарфора.

Частн. зав. Лассія,  
Паріжъ 1774 г.



Паріжъ, заводъ  
королевы Маріи  
Антуаннеты 1778 г.



Тоже самое  
позднѣйшая марка.


Марки Французскаго  
фарфора.



Голландскій  
фарфоръ.

Амстердамъ  
1783 г.

*Amstel*



1790 г. Амстердамъ



1767 г. де Вееспъ.



Фабрика  
Лооздрештъ 1770 г.



Гаага 1775 г.



1750 г. Амстердамъ.



Амстердамъ 1710 г.



Лоосдрештъ 1772 г.



Марки Голландскаго  
фарфора.

*L'Art de Bruxelles*

Л. Кретте. Брюссель  
на Д'Арамбергъ 1791.  
ул. д'Арамбергъ. 1791 г.

.B.



Брюссель, фабрика  
Л. Кретте 1790 г.


Брюссель, 1795 г.




Турнэ 1760 г.



Тоже самое.




Тоже самое.



1780 г. Л. Кретте.  
Брюссель.



Брюссель. Л. Кретте.



1795 г. Брюссель.

Марки Бельгійскаго  
фарфора.

Син. иногда золот.  
1710—12 подъ гла-  
зурью марка на ко-  
ролевскихъ серви-  
захъ Августъ Рексъ.

Син. 1723—30 г.  
Königliche-Porzel-  
lanmanufactur.

Старинный саксъ.  
Син. золот. 1723.

Марка Бетхера.

Königl. Hof  
Conditorei. Варшава  
1729 г.

1716 г.





1716—20.

1770—78.

Син. Königliche  
Hoskuche Марко-  
лини 1774 г.

Марколини 1774 г.

Синяя 1774—1816 г.



Син. Марки Героль-  
да 1720—30.

Син. 1-я эпоха  
гр. Марколини.

Синяя 1718—20 г.  
бракованный, шесть  
марокъ.

Марки Нѣмецкаго фарфора.

Синяя.



Синяя.

Синяя.

Синяя.

Синяя.


Заводъ Айсбахъ въ Германии,  
основ. 1718 г.



Нимфенбургъ 1778 г.

Лудвигсбургъ 1758 г.

Синяя. Фульда 1760 г.



Двѣ марки черн.




тоже самое.

Höchst.

Шесть марокъ  
Фюрстенбергъ  
Furstenberg  
1753—58 г.

Берлинъ. 1-я эпоха.  
Дир. Вичели 1751 г.

Берлинъ. XIX стол.  
синяя.




Марки нѣмецкаго фарфора.




Стратфордъ 1745—65 г.

Чельзea 1730—84 г.



Кроунъ-Дерби 1780 г.  
иногда внизу прибавляется буква D, или слово „Derbi“.

Ворчестеръ 1-я эпоха.



Марки Англійскихъ заводовъ.

Большинство Англійскихъ заводовъ ставитъ  
клеймо съ полнымъ названіемъ завода,  
напримѣръ: Coalport, Swansea, Copeland, а  
потому мы ихъ перечислять не будемъ.

Венеціанскій фарфоръ.



Джинори.

Неаполь 1759—1821 г.  
синяя.

1810—25 г.

Марки Итальянского  
фарфора.



Императорскій  
СПБ. заводъ  
1744 г.


Павелъ I.  
1796—1801 г.

Александръ I.

Екатерина II  
1762—1796 г.

Николай I.

Александръ II.



БРАТЬЕВЪ  
Корниловыkhъ

ГАРДНЕРZ. А  
ПОПОВЫ  
R. АП. АР

Марки Русскаго фарфора.



Марки Испанскаго  
фарфора.

Буэнъ-Ретиро 1759—1817

Краткое руководство для собирателей  
фарфора. Из календаря «Дамский мир»  
на 1912 г.

Репринтне видання. На замовлення.

Зам. № 3-776.

Видруковано в Києві на поліграфічному обладнанні  
«Кобза-Інтернешнл»